



Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей мостовых опор, фундаментов, ростверков, шкафных стенок, подвалов, деревянных конструкций и пр.
Допускается применение в условиях слабо- и среднеагрессивных грунтов.

PCM 31

МАСТИКА

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ

21,5 л 10 л 5 л 2 л

ОПИСАНИЕ

Гидроизоляционная мастика представляет собой раствор нефтяных битумов в органических растворителях с введением наполнителей, пластификаторов и специальных функциональных добавок.

- **УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**
- **ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ ИССО**
- **ЭКОНОМИЧНЫЙ РАСХОД**
- **ПРОСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ**
- **ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Массовая доля нелетучих веществ	65-75%
Время высыхания при температуре (20±2)°С	не более 24 ч
Водопоглощение в течение 24 ч	не более 0,4 %
Прочность сцепления с бетонным основанием	не менее 0,2 МПа
Прочность сцепления с металлическим основанием	не менее 0,2 МПа
Температура размягчения (по методу кольца и шара) сухого остатка	не менее 80°С
Гибкость при изгибе вокруг бруса с закруглением радиусом (5,0±0,2) мм при температуре минус 5°С	трещин нет
Средний расход при рекомендуемой толщине слоя 0,5 мм	0,5 л/м ²

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением тщательно перемешать по всему объёму. При необходимости возможно разбавление уайт-спиритом или сольвентом. При работе в условиях отрицательных температур (при температуре ниже 5°С), состав рекомендуется отогреть в тепляках в течение суток при температуре не менее 18°С. Подготовка к работе: основание очистить от снега, наледи, грязи, непрочно держащихся остатков старого покрытия, поверхность обязательно просушить. Основание поверхности с предварительным грунтованием битумным праймером или дополнительным слоем материала. Мастика наносится при помощи валика, кисти или швабры. При гидроизоляции помещений по гидроизоляционному слою мастики делают цементно-песчаную стяжку. Производство работ рекомендуется осуществлять при температуре окружающей среды от -20°С до 40°С.



ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой таре, в сухом, защищенном от света месте при температуре от -30°С до 40°С вдали от нагревательных приборов и открытых источников огня. Не хранить в жилых помещениях и в контакте с продуктами питания. Держать в недоступном для детей месте.

Гарантийный срок хранения при условии герметичной упаковки - 24 месяца.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не использовать внутри жилых и замкнутых помещений. Работы с мастикой проводить на открытом воздухе, не курить. Мастика огнеопасна.

* Указанная выше информация основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте применения. По мере ее пополнения и совершенствования материалов производитель оставляет за собой право изменять или дополнять информацию без предварительного уведомления.