

## Грунт-эмаль для бетонных поверхностей на акриловой основе Sterling Бетон

<b>ТИП</b>	Акриловая краска, модифицированная силиконами и полиуретанами, для наружных работ. Содержит вещества, препятствующие поражению окрашенной поверхности атмосферными осадками, грибками и плесенью.
<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Бетонные и железобетонные, оштукатуренные, зашпатлеванные, кирпичные, а также ранее окрашенные наружные поверхности.
<b>ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Железобетонные конструкции мостов (опоры, пролетные строения, конуса, лестничные сходы и проч.), путепроводов, эстакад, наземных/подземных пешеходных переходов, транспортных развязок, эстакад и других искусственных сооружений. Фасады жилых, торговых, складских, промышленных и других зданий и сооружений.
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:</b>	
<b>Подготовка поверхности:</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%. <b>Неокрашенные поверхности</b> – поверхность очистить от пыли, грязи и высолов, загрунтовать грунтом акриловым упрочняющим «Стерлинг Бетон». <b>Ранее окрашенные поверхности</b> – поверхность очистить щелочным водным раствором, промыть чистой водой и дать высохнуть. Отслаивающуюся краску, известь и мел удалить механически. Глянцевые поверхности отшлифовать до матовых или обработать щелочным водным раствором. Щели и неровности зашпатлевать, отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль.
<b>Расход (при однослойном нанесении):</b>	Для бетонных/железобетонных и других пористых поверхностей при толщине сухой пленки 50 мкм: 161 гр на 1 кв.м. Расход краски зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от способа нанесения.
<b>Плотность:</b>	База А – около 1,45 кг/л, база С – около 1,2 кг/л (в зависимости от цвета)
<b>Разбавитель:</b>	Вода
<b>Способ нанесения:</b>	Аппарат БВР, кисть, валик, краскопульт.
<b>Время высыхания:</b>	При +20°C и относительной влажности воздуха 65%: от пыли – 0,5 часа, для повторной покраски – 1-2 часа
<b>Блеск:</b>	Матовый (менее 2 по ISO 2813)
<b>Цвет:</b>	Колеруется по каталогам RAL, SYMPHONY, NCS, MONICOLOR NOVA, ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА МОСКВЫ и др.
<b>Срок службы:</b>	Долговечность и сохранность защитных и декоративных свойств покрытия в условиях открытой атмосферы умеренного климата составляет не менее 10 лет. По СТО ЦНИИТС при толщине 100-160 мкм – срок службы составляет свыше 15 лет.
<b>Транспортировка и хранение:</b>	БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C. Срок хранения в таре производителя – 2 года.
<b>Вид упаковки:</b>	Металлическая тара: 18 л / 26,1 кг.