



## Грунт-эмаль для бетонных поверхностей на акриловой основе Sterling Бетон

ТИП Акриловая краска, модифицированная силиконами и полиуретанами, для наружных

работ. Содержит вещества, препятствующие поражению окрашенной поверхности

атмосферными осадками, грибками и плесенью.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Бетонные и железобетонные, оштукатуренные, зашпатлеванные, кирпичные, а также

ранее окрашенные наружные поверхности.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ Железобетонные конструкции мостов (опоры, пролетные строения, конуса, лестничные сходы и проч.), путепроводов, экодуков, наземных/подземных пешеходных переходов, транспортных развязок, эстакад и других искусственных сооружений. Фасады жилых, торговых, складских, промышленных и других зданий и сооружений.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Подготовка поверхности:

Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C

выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%.

Неокрашенные поверхности – поверхность очистить от пыли, грязи и высолов,

загрунтовать грунтом акриловым упрочняющим «Стерлинг Бетон».

**Ранее окрашенные поверхности** — поверхность очистить щелочным водным раствором, промыть чистой водой и дать высохнуть. Отслаивающуюся краску, известь и мел удалить механически. Глянцевые поверхности отшлифовать до матовых или обработать щелочным водным раствором. Щели и неровности зашпатлевать,

отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль.

Расход

(при однослойном нанесении):

Для бетонных/железобетонных и других пористых поверхностей при толщине сухой

пленки 50 мкм: 230 гр на 1 кв.м.

Расход краски зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от способа

нанесения.

Плотность: База А – около 1,45 кг/л, база С – около 1,2 кг/л (в зависимости от цвета)

Разбавитель: Вода

Способ нанесения: Аппарат БВР, кисть, валик, краскопульт.

**Время высыхания:** При +20°C и относительной влажности воздуха 65%:

от пыли – 0,5 часа, для повторной покраски – 1-2 часа

**Блеск:** Матовый (менее 2 по ISO 2813)

Цвет: Колеруется по каталогам RAL, SYMPHONY, NCS, MONICOLOR NOVA, ЦВЕТОВАЯ

ПАЛИТРА МОСКВЫ и др.

Срок службы: Долговечность и сохранность защитных и декоративных свойств покрытия в условиях

открытой атмосферы умеренного климата составляет не менее 10 лет. По СТО

ЦНИИТС при толщине 100-160 мкм – срок службы составляет свыше 15 лет.

Транспортировка

и хранение:

БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не

ниже +5°C. Срок хранения в таре производителя – 2 года.

Вид упаковки: Металлическая тара: 18 л / 26,1 кг.