

Технические характеристики Флуоресцентной краски ФЛУ-104

Описание продукта

Однокомпонентная флуоресцентное покрытие (краска) на водной основе. Экологически безопасна. Покрытие для внутренних и наружных работ. Готово к применению. Стандартная устойчивость к истиранию, атмосферостойчива.

Рекомендации по использованию

Идеально подходит для окрашивания моделей самолётов, танков, кораблей, ж/д составов, труб и трубопроводов, проведения внутренних художественных работ и т.д.

Поверхность нанесения

Бумага, картон, дерево, кожа, стекло, ткань, ДСП, гипс, бетон, натуральный камень, искусственный камень, черный и цветной металл.

	Рекомендуемая
Толщина сухой пленки (микрон)	125
Толщина мокрой пленки (микрон)	250
Теоретическая укрывистость (м2/кг)	4

Физические свойства

Цвет	Любой, колеруемый по RAL
Сухой остаток (по объему) ¹	50%
Глянec	Полуглянцевая
Свечение	При обычном освещении свой насыщенный яркий цвет. При ультрафиолетовом (УФ) освещении светиться своим цветом, что позволяет подчёркивать яркость свечения светящихся красок в темноте.
Эластичность	Хорошая

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой и чистой. Все загрязнения должны быть удалены. Оценка и подготовка поверхности выполняются согласно ISO 8504. Степень подготовки Sa 1 или St 2.

Поверхности с нанесенным покрытием

Чистый, сухой и неповрежденный совместимый грунт. Для более полной информации обращайтесь в ближайший к Вам офис.

Другие поверхности

¹ Измеряется в соответствии с ISO 3233:1998 (E)

Данное покрытие может быть использовано и для других поверхностей. Для получения более детальной информации обращайтесь в ближайший к Вам офис.

Условия при нанесении

Температура поверхности при нанесении должна быть по крайней мере на 3°C выше точки росы воздуха. Температура и относительная влажность измеряются непосредственно вблизи поверхности. В замкнутых пространствах необходимо обеспечить хорошую вентиляцию для правильного высыхания покрытия. Температура окружающей среды при нанесении должна быть от 5° С и выше. Рабочая температура - 50° С + 50° С.

Методы нанесения

Распылитель Используйте обычное распыление. Сопло 0.4 мм - 1 мм.

Кисть Рекомендовано для полосовой окраски и окраски небольших участков. Следует контролировать толщину получаемого сухого слоя.

Валик

Характеристики по нанесению

Соотношение компонентов (по объему)	Однокомпонентная упаковка.
Разбавитель/Очиститель	Вода (5%-10% по весу краски)
Фильтр	Обеспечить чистоту фильтра.

Время высыхания

Время высыхания, в основном, зависит от циркуляции воздуха, температуры, толщины пленки и числа покрытий. Данные, приведенные в таблице, соответствуют следующим условиям:

* Хорошая вентиляция (наружные работы или свободная циркуляция воздуха);

* Рекомендуемая толщина пленки

* На нейтральную основу наносится один слой

Температура поверхности	5°C	-	40°C
Высохший до исчезновения отлипа	1 Ч.		1 Ч.
Высохший до образования твердой пленки	8 Ч.		8 Ч.
Высохший до нанесения последующего слоя ²	1 Ч.		1 Ч.

Рекомендуемая система окраски

² Приведенные данные могут использоваться только как рекомендуемые. В действительности, время высыхания/время до нанесения последующего слоя может варьироваться в зависимости от толщины пленки, вентиляции, влажности, системы окраски, условий эксплуатации, механического воздействия и т.д. Полное описание системы окраски можно найти в покрасочной спецификации, где должны быть указаны все параметры и специальные условия.

Грунт флуоресцентный, белый 2 x 63.2 мкм (толщина сухой плёнки)

Краска флуоресцентная, 2 x 63.2 мкм (толщина сухой плёнки)

Лак флуоресцентный, 2 x 35 мкм (толщина сухой плёнки)

Хранение

Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке, при температуре хранения (транспортировки) от 5 до +25 С - 6 месяцев от даты изготовления. Продукт должен храниться в соответствии с национальными правилами. Упакованный продукт должен содержаться в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом помещении вдали от источников тепла и возгорания. Упаковка должна быть плотно закрыта.

Обращение

Обращаться осторожно. Тщательно перемешать перед использованием.

Упаковка

5-ти литровый контейнер.

Упаковка может варьироваться в зависимости от страны в соответствии с местными правилами.

Охрана здоровья и техника безопасности

Просим соблюдать рекомендации по мерам безопасности, указанным на упаковке. Используйте в хорошо проветриваемом помещении. Не вдыхайте пыль. Избегайте контактов с кожей. При нанесении краски аэрографом или краскопультом работать в защитных очках и респираторе. При попадании на кожу немедленно обработайте подходящими очистителями, мылом и водой. Глаза необходимо немедленно промыть водой и обратиться к врачу.

Отказ от ответственности

Информация в данной спецификации, основывается на наших последних лабораторных тестированиях и практическом опыте. Но в случае, если при использовании продукции не были соблюдены все обязательные условия, мы можем гарантировать только качество самого продукта. Также, мы оставляем за собой право без предупреждения изменять данную информацию. Допустимы незначительные различия продукции в соответствии с национальными стандартами.