

Инструкция по нанесению люминисцентной (флуоресцентной) краски

Поверхность необходимо очистить от ржавчины, грязи, влаги, жиров, отстающей старой краски и обезжирить. Для защиты соседних с окрашиваемой площадью участков используется малярный скотч.

Далее первым слоем напыляется грунтовая белая краска. При нанесении **флуоресцентной краски** через каждые полминуты необходимо встряхивать баллон для равномерности окраски. Через полчаса после нанесения первого слоя и сушки нанести второй и через следующие полчаса третий финишный слой. После напыления- очистить распылитель (нажать и удерживать его в течение 2 сек.), перевернув его вниз.

Расход рассчитывается, исходя из того, что спрей будет наноситься на ровную поверхность при нормальной безветренной погоде при температуре + 21 С и выше.

Срок годности составляет 5 лет при условии правильного хранения в хорошо проветриваемом сухом и прохладном помещении.